

GEOTEXTILE - TECHNICAL DATA SHEET



منسوج بی بافت								نمونه		
۴۰۰		۳۰۰		۲۵۰		۹۰		مشخصه		
(B) جهت	(A) جهت	(B) جهت	(A) جهت	(B) جهت	(A) جهت	(B) جهت	(A) جهت			
۴۳۷/۵	۵۵۶/۹	۲۹۵/۹	۳۹۴/۳	۲۱۲/۵	۲۶۱/۹	۸۷/۸	۷۳/۵	میانگین	نیرو (N)	تست استحکام کششی
۵۱/۴	۳۶/۴	۴۴/۷	۲۰/۷	۱۳/۳	۱۴/۵	۱۰/۹	۱۴/۵	انحراف معیار		
۱۱/۷	۶/۵۴	۱۱/۳	۵/۳	۶/۳	۵/۶	۱۲/۵	۱۹/۷	ضریب تغییرات (%)		
۷۹/۳	۵۰/۱	۸۲/۶	۷۶	۸۴/۷	۸۴/۱	۱۰۳/۳	۹۵	میانگین	ازدیاد طول (%)	
۱/۶	۳/۹	۵/۲	۱/۵	۶/۹	۴/۵	۷/۶	۷	انحراف معیار		
۱/۹۸	۷/۹	۶/۳	۱/۹	۸/۲	۵/۴	۷/۴	۷/۴	ضریب تغییرات (%)		
۲۴۰/۷	۳۴۲/۲	۲۷۸/۸	۲۴۵/۵	۲۲۲/۳	۲۳۹/۵	۵۰/۴	۶۱/۹	میانگین	نیرو (N)	تست دوزنقه
۲۸/۳	۶۴/۲	۴۷/۱	۱۰/۶	۳۰/۷	۲۰/۲	۴/۷	۳/۶	انحراف معیار		
۱۱/۸	۱۸/۸	۱۶/۹	۴/۳۲	۱۳/۸	۸/۴	۹/۲۵	۵/۹	ضریب تغییرات (%)		
۲۴۷/۷	۱۹۳/۴	۲۴۸/۲	۲۲۷/۱	۲۵۳/۹	۲۶۳/۴	۳۲۱/۲	۲۵۷/۱	میانگین	ازدیاد طول (%)	
۶۶/۵	۷/۲	۴۴/۱	۲۹/۹	۶۴/۷	۳۷/۲	۸۰/۳	۸۵/۸	انحراف معیار		
۲۶/۹	۳/۷	۱۷/۸	۱۳/۲	۲۵/۵	۱۴/۱	۲۵	۳۳/۴	ضریب تغییرات (%)		
۳۱۹/۲	۳۴۶	۲۳۵/۲		۶۰/۶				میانگین	نیرو (N)	تست پانچ
۲۴/۷	۷۴/۴	۱۹/۸		۳۳/۶				انحراف معیار		
۷/۷	۲۱/۵	۸/۴		۵۵/۵				ضریب تغییرات (%)		
۳۶۵/۳	۳۴۸/۰	۲۹۶/۶		۱۲۱/۶				میانگین	وزن (gr/m ²)	
۵/۷	۱۴/۷	۲۴/۶		۱۵/۳				انحراف معیار		
۱/۵	۴/۲	۸/۳		۱۲/۵				ضریب تغییرات (%)		

ADD: f4, No.1, right side Areya Alley, Sarv Intersection forward to ketab Square, Saadat Abad, Tehran, Iran.

TEL/FAX: (+9821)22073871

www.psy.co.ir

TEL: (+9821)22084036, 26760723

info@psy.co.ir